

# CEM I 42,5 R Radotín

Portlandský cement

EN 197-1

Výrobce: Heidelberg Materials CZ, a.s. – Závod Radotín



Technický list

srpen 2024



## Charakteristické vlastnosti:

- Rychlý nárůst pevností
- Vysoká počáteční pevnost
- Vysoká konečná pevnost
- Rychlý vývin hydratačního tepla
- Vyšší celkové hydratační teplo

## Použití:

- Betony běžných a vyšších pevnostních tříd
- Betony s rychlým nárůstem pevnosti
- Předpínané betony
- Suché omítkové směsi a malty
- Betonové zboží

## Český cement:

- Symbol v národních barvách odkazuje na český původ zboží a českou identitu.
- Značka reprezentuje nový přístup, pokrok a úspěchy českého cementářského průmyslu.



## Kvalita, bezpečnost, ekologie:

Kvalita výrobků, respekt k životnímu prostředí, důraz na bezpečnost zaměstnanců a hospodárné využívání energetických zdrojů patří k našim hlavním prioritám. Plnění požadavků příslušných systémů managementu je potvrzeno vydanými certifikáty:

- Management kvality ČSN EN ISO 9001
- Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001
- Environmentální management ČSN EN ISO 14001
- Management hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001



## Způsob dodání:

- Volně ložený v autocisternách nebo železničních vagonech Raj

Obsah složek		
Hlavní složka	Portlandský slínek	95 – 100 %
Doplňující složka		0 – 5 %

Druh, množství a kvalita hlavních i doplňujících složek se odvíjí od požadavků technické normy EN 197-1. Mezi složky nepatří síran vápenatý, který se přidává jako regulátor tuhnutí, ani případné přísady usnadňující výrobu nebo upravující vlastnosti cementu.

# CEM I 42,5 R Radotín

Portlandský cement



EN 197-1

Technický list

Výrobce: Heidelberg Materials CZ, a.s. – Závod Radotín

srpen 2024

Fyzikální a mechanické vlastnosti			Chemické vlastnosti										
Parametr		Průměrné dosahované hodnoty	Metoda / poznámka	Parametr	Průměrné dosahované hodnoty	Metoda / poznámka							
Pevnost v tlaku [MPa]	1 den	15,6	EN 196-1	Obsah SO <sub>3</sub> [%]	2,99*	EN 196-2							
	2 dny	30,6*	EN 196-1	Obsah Cl <sup>-</sup> [%]	0,082*	EN 196-2							
	7 dní	49,4	EN 196-1	Na <sub>2</sub> O ekvivalent [%]	0,50*	EN 196-2							
	28 dní	60,8*	EN 196-1	Nerozpustný zbytek [%]	1,13*	EN 196-2							
	56 dní	63,9	EN 196-1	Ztráta žíháním [%]	2,96*	EN 196-2							
	90 dní	65,9	EN 196-1	*Průměrné hodnoty získané z měsíčních statistických dat za rok 2023									
Pevnost v tahu za ohybu [MPa]	1 den	4,3	EN 196-1										
	2 dny	5,6*	EN 196-1										
	7 dní	8,1	EN 196-1										
	28 dní	9,2*	EN 196-1										
	56 dní	9,6	EN 196-1										
	90 dní	9,7	EN 196-1										
Normální konzistence [%]	28,4*	EN 196-3											
Počátek tuhnutí [min]	202*	EN 196-3											
Konec tuhnutí [min]	283*	EN 196-3											
Objemová stálost [mm]	1,4*	EN 196-3, Le Chatelier											
Měrný povrch [m <sup>2</sup> ·kg <sup>-1</sup> ]	358*	EN 196-6, Blaine											
Měrná hmotnost [kg·m <sup>-3</sup> ]	3110	EN 196-6											
Sypná hmotnost [kg·m <sup>-3</sup> ] - v autocisterně	970	Přibližná hodnota při uložení cementu do cisterny.											
Sypná hmotnost [kg·m <sup>-3</sup> ] - v sile	1200 – 1600	Odhad při uskladnění v sile. Mění se v závislosti na míře setřesení cementu, době uskladnění nebo velikosti a zaplnění sily.											
Hydratační teplo [J·g <sup>-1</sup> ]	7 dní	338	EN 196-11										

## Použití cementu dle stupňů vlivu prostředí podle ČSN P 73 2404, tab. F.3.1

Bez rizika	Koroze výztuže					Koroze betonu								Slučitelnost s předpínací výztuží			
	Koroze způsobená karbonatací			Koroze vlivem chloridů (ne z mořské vody)		Působení mrazu a rozmrazování s/bez rozmraz. prostředků				Chemické působení			Koroze vlivem mech. působení (obrus)				
X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>a)</sup>	✓ <sup>a)</sup>	✓	✓	✓

- a) Při chemické síranové agresivitě se stupněm vlivu prostředí vyším než XA1 – koncentrace síranových iontů SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> vyšší než 600 mg/litr v podzemní vodě nebo 3000 mg/kg (v případě kapi lárního sání 2000 mg/kg) v rostlé zemině – se musí použít síranovzdorný cement SR. Při obsahu SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> – do 1500 mg/litr je možné použít CEM I s dostatečnou dávkou purolánové příměsi (například alespoň 20 % popílku).

Hodnoty uvedené v technickém listu mají čistě informativní charakter a mohou se lišit od hodnot konkrétních vzorků. Před jejich porovnáním s vlastnostmi jiných výrobků se prosím ujistěte, že všechna porovnávaná data byla získána pomocí totožných zkušebních postupů. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.