

Do: **31.12.2025**

| Datum         | Měrný povrch | Normální konzistence | Počátek tuhnutí | Konec tuhnutí | Objemová stálost | Pevnost v tlaku |             | Pevnost v ohybu |            |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
|               |              |                      |                 |               |                  | 2 dny           | 28 dní      | 2 dny           | 28 dní     |
| Jednotka      | [ m²/kg ]    | [ % ]                | [ min ]         | [ min ]       | [ mm ]           | [ MPa ]         | [ MPa ]     | [ MPa ]         | [ MPa ]    |
| 01.12.2025    | 365          | 28,8                 | 283             | 360           | 1,0              | 16,0            | 46,8        | 3,6             | 8,8        |
| 04.12.2025    | 344          | 28,8                 | 300             | 381           | 1,5              | 17,0            | 46,6        | 3,7             | 9,2        |
| 09.12.2025    | 337          | 28,8                 | 298             | 370           | 1,0              | 16,3            | 45,6        | 3,9             | 8,8        |
| 11.12.2025    | 364          | 28,8                 | 264             | 342           | 1,0              | 16,5            | 47,0        | 3,6             | 9,1        |
| 16.12.2025    | 358          | 28,8                 | 268             | 345           | 1,0              | 17,7            | 47,8        | 4,0             | 9,2        |
| 19.12.2025    | 361          | 28,8                 | 278             | 359           | 1,0              | 18,2            | 48,0        | 4,1             | 9,0        |
| 22.12.2025    | 362          | 28,8                 | 277             | 352           | 1,5              | 18,1            | 49,2        | 4,0             | 8,9        |
| 23.12.2025    | 320          | 28,8                 | 290             | 378           | 1,5              | 14,3            | 44,5        | 3,3             | 8,2        |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| -             | -            | -                    | -               | -             | -                | -               | -           | -               | -          |
| <b>Průměr</b> | <b>351</b>   | <b>28,8</b>          | <b>282</b>      | <b>361</b>    | <b>1,2</b>       | <b>16,8</b>     | <b>46,9</b> | <b>3,8</b>      | <b>8,9</b> |
| Max           | 365          | 28,8                 | 300             | 381           | 1,5              | 18,2            | 49,2        | 4,1             | 9,2        |
| Min           | 320          | 28,8                 | 264             | 342           | 1,0              | 14,3            | 44,5        | 3,3             | 8,2        |
| Std           | 15           | 0,0                  | 12              | 14            | 0,2              | 1,2             | 1,4         | 0,3             | 0,3        |
| Četnost       | 8            | 8                    | 8               | 8             | 8                | 8               | 8           | 8               | 8          |
| Norma-min     |              |                      | 75              |               |                  | 10,0            | 32,5        |                 |            |
| Norma-max     |              |                      |                 |               | 10               |                 | 52,5        |                 |            |

Do: **31.12.2025**

**Heidelberg Materials CZ, a.s.**  
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horácko  
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578