

Do: **31.01.2026**

Datum	Měrný povrch	Normální konzistence	Počátek tuhnutí	Konec tuhnutí	Objemová stálost	Pevnost v tlaku		Pevnost v ohybu	
						2 dny	28 dní	2 dny	28 dní
Jednotka	[m²/kg]	[%]	[min]	[min]	[mm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
05.01.2025	342	28,8	273	358	1,0	18,1	46,2	4,2	9,0
06.01.2025	345	28,8	277	352	1,5	19,1	51,2	4,2	9,5
08.01.2026	342	28,8	270	342	1,0	18,1	49,5	4,0	9,1
13.01.2026	332	28,8	298	371	1,5	16,8	45,1	3,9	8,8
15.01.2026	335	28,8	278	353	1,0	17,9	46,5	3,9	8,6
20.01.2026	326	28,8	301	380	1,0	18,8	46,5	4,2	8,9
21.01.2026	320	28,8	303	382	1,5	16,3	44,9	3,8	8,5
27.01.2026	325	28,8	284	359	2,0	17,9	46,2	4,1	8,9
28.01.2026	327	28,8	290	377	1,0	18,3	47,4	4,0	8,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměr	333	28,8	286	364	1,3	17,9	47,1	4,0	8,9
Max	345	28,8	303	382	2,0	19,1	51,2	4,2	9,5
Min	320	28,8	270	342	1,0	16,3	44,9	3,8	8,5
Std	8	0,0	12	13	0,3	0,8	1,9	0,1	0,3
Četnost	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Norma-min			75			10,0	32,5		
Norma-max					10		52,5		

Do: **31.01.2026**

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrý-Horá
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578