



Český cement:

- Symbol v národních barvách odkazuje na český původ zboží a českou identitu
- Značka reprezentuje nový přístup, pokrok a úspěchy českého cementářského průmyslu



Kvalita, bezpečnost, ekologie:

- Management kvality ČSN EN ISO 9001
- Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001
- Environmentální management ČSN EN ISO 14001
- Management hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001



Způsob dodání a expedice:

- Balený v papírových pytlích 25 kg s polyetylenovou vložkou, na vratných paletách o celkové hmotnosti 1,4 t
- CEM II/A-LL 42,5 R a CEM V/A (S-V) 32,5 R expedice ze závodu Mokrá a z prodejního terminálu Králův Dvůr
- CEM III/B 32,5 L-LH/SR expedice pouze z prodejního terminálu Králův Dvůr po dohodě s prodejcem

Likvidace obalů:

- Palety jsou určeny k opakovanému použití a jsou vratné při dodržení příslušných ustanovení Prodejních a dodacích podmínek.
- Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. využívá Systém sdruženého plnění EKO-KOM pro splnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů vyplývajících ze zákona o obalech.
- Spotřebitel (nepodnikající fyzická osoba) může obaly odevzdat bezplatně prostřednictvím systému EKO-KOM nebo podle pravidel místního systému nakládání s komunálním odpadem.
- Jiný konečný uživatel, kterému odpad vzniká při podnikatelské činnosti, postupuje podle zákona o odpadech a předá použité obaly osobě oprávněné k nakládání s odpadem. Použité pytle a fólie je možné po důkladném vyprázdnění likvidovat jako ostatní odpad.

Balené cementy obsahují (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 přílohy XVII, čl. 47) redukční činidlo, které po smíchání s vodou snižuje obsah Cr^{6+} v cementu pod hodnotu 0,0002 %, toto činidlo je účinné nejméně po dobu skladování cementu, po kterou musí být cement chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Doba skladování cementů je 90 dnů od data uvedeného na obalu.

CEM II/A-LL 42,5 R Mokrá

Použití:

- Betony vyšších a středních pevnostních tříd
- Velmi mechanicky namáhané (železo)betonové konstrukce
- Betony s rychlým nárůstem pevnosti
- Předpínané, samozhutitelné a pohledové betony
- Velkorozměrové dílce a drobné betonové zboží

Charakteristické vlastnosti:

- Rychlý nárůst pevností
- Vysoká počáteční pevnost
- Vysoká konečná pevnost
- Rychlý vývin hydratačního tepla
- Středně vysoké hydratační teplo



Obsah složek		
Hlavní složky	Portlandský slínek	80 – 94 %
	Vápenec	6 – 20 %
Doplňující složka		0 – 5 %

CEM V/A (S-V) 32,5 R Mokrá eVOBUILD Low carbon Cement 50


Nízkouhlíkový cement v nové produktové řadě evoBuild

Použití:

- Betony středních pevnostních tříd
- Betony s nižším nárůstem pevnosti
- Prosté a vyztužené betony
- Průmyslové stavby
- Betonové výrobky

Charakteristické vlastnosti:

- Pozvolný nárůst pevností
- Nízká počáteční pevnost
- Středně vysoká konečná pevnost
- Nižší vývin hydratačního tepla
- Nižší celkové hydratační teplo



Obsah složek		
Hlavní složky	Portlandský slínek	40 – 64 %
	Struska	18 – 30 %
	Popílek	18 – 30 %
Doplňující složka		0 – 5 %



CEM III/B 32,5 L-LH/SR Mokrá (dostupnost nutno ověřit u prodejce) eVOBUILD Low carbon Cement 60


Nízkouhlíkový cement v nové produktové řadě evoBuild

Použití:

- betony středních pevnostních tříd
- betony s pomalým nárůstem pevnosti
- prosté a vyztužené betony
- betony pro chemicky agresivní prostředí
- velkoobjemové a velkoplošné betonáže

Charakteristické vlastnosti:

- velmi pomalý nárůst pevností
- velmi nízká počáteční pevnost
- středně vysoká konečná pevnost
- velmi pomalý vývin hydratačního tepla
- nízké celkové hydratační teplo



Obsah složek		
Hlavní složky	Portlandský slínek	20 – 34 %
	Granulovaná vysokopecní struska	66 – 80 %
Doplňující složka		0 – 5 %



Chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti výše uvedených druhů cementů naleznete v samostatných technických listech na webových stránkách www.heidelbergmaterials.cz.