

Do: 31.05.2026

Datum	Měrný povrch	Normální konzistence	Počátek tuhnutí	Konec tuhnutí	Objemová stálost	Pevnost v tlaku		Pevnost v ohybu	
						2 dny	28 dní	2 dny	28 dní
Jednotka	[m²/kg]	[%]	[min]	[min]	[mm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
05.05.2026	433	29,2	234	321	1,0	23,2	53,7	4,8	9,4
07.05.2026	443	29,2	226	310	1,0	22,1	53,0	4,7	9,2
12.05.2026	424	29,2	234	315	1,0	22,7	51,8	5,0	9,5
14.05.2026	434	29,2	216	320	1,0	22,7	50,5	4,9	8,7
19.05.2026	427	29,2	242	312	1,0	22,7	53,2	4,9	9,1
21.05.2026	431	29,2	237	317	1,0	22,9	52,6	4,8	9,3
26.05.2026	435	29,2	217	298	1,0	22,0	50,9	4,5	9,4
27.05.2026	430	29,2	227	292	1,0	23,2	54,4	4,8	8,8
29.05.2026	449	29,2	209	291	1,5	24,8	51,8	5,2	9,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměr	434	29,2	227	308	1,1	22,9	52,4	4,8	9,2
Max	449	29,2	242	321	1,5	24,8	54,4	5,2	9,5
Min	424	29,2	209	291	1,0	22,0	50,5	4,5	8,7
Std	7	0,0	10	11	0,2	0,8	1,2	0,2	0,3
Četnost	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Norma-min			60			10,0	42,5		
Norma-max					10		62,5		

Do: 31.05.2026

Datum	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Obsah síranů (jako SO ₃)	K ₂ O	Na ₂ O	Obsah Cl	Na ₂ O ekv.	Ztráta žháním	Nerostný zbytek	Vodorozpuštěný chrom (Cr ⁶⁺)	C ₃ A ve slínce
Jednotka	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
05.05.2026	23,83	5,32	2,20	57,09	3,64	2,11	0,76	0,20	0,089	0,70	-	-	-	-
07.05.2026	23,46	5,01	2,16	58,06	3,71	2,14	0,62	0,19	0,085	0,60	-	-	-	-
12.05.2026	22,33	5,16	2,15	58,15	3,83	2,09	0,72	0,20	0,081	0,67	-	-	-	-
14.05.2026	23,75	5,35	2,18	57,07	3,70	2,14	0,76	0,20	0,086	0,70	-	-	-	-
19.05.2026	21,95	5,10	2,16	58,18	3,80	2,23	0,75	0,20	0,087	0,69	-	-	-	-
21.05.2026	21,91	5,10	2,16	58,20	3,85	2,20	0,74	0,20	0,090	0,69	-	-	-	-
26.05.2026	22,39	5,12	2,15	58,12	3,84	2,18	0,71	0,19	0,090	0,66	-	-	-	-
27.05.2026	22,33	5,13	2,15	58,15	3,89	1,95	0,70	0,18	0,088	0,64	-	-	-	-
29.05.2026	22,92	5,14	2,27	58,07	3,53	2,29	0,72	0,20	0,096	0,67	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměr	22,76	5,16	2,18	57,90	3,75	2,15	0,72	0,20	0,088	0,67	-	-	-	-
Max	23,83	5,35	2,27	58,20	3,89	2,29	0,76	0,20	0,096	0,70	-	-	-	-
Min	21,91	5,01	2,15	57,07	3,53	1,95	0,62	0,18	0,081	0,60	-	-	-	-
Std	0,71	0,10	0,04	0,44	0,11	0,09	0,04	0,01	0,004	0,03	-	-	-	-
Četnost	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-
Norma-min														
Norma-max						3,5			0,100					

26



**Heidelberg
Materials**

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horávo
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578