

Do: 31.07.2026

Datum	Měrný povrch	Normální konzistence	Počátek tuhnutí	Konec tuhnutí	Objemová stálost	Pevnost v tlaku		Pevnost v ohybu	
						2 dny	28 dní	2 dny	28 dní
Jednotka	[m²/kg]	[%]	[min]	[min]	[mm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
02.07.2026	453	29,2	211	281	1,0	21,5	51,2	4,5	9,3
07.07.2026	435	29,2	235	319	1,0	18,9	48,8	4,1	8,7
09.07.2026	447	29,2	231	295	1,0	17,7	48,4	3,9	9,2
14.07.2026	438	29,2	235	313	1,0	22,2	52,6	4,7	9,1
16.07.2026	450	29,2	222	299	1,0	21,6	50,5	4,8	9,0
21.07.2026	438	29,2	235	319	1,0	20,5	52,4	4,5	9,1
23.07.2026	447	29,2	195	267	1,0	18,5	48,3	3,8	8,8
28.07.2026	452	29,2	191	285	1,0	18,5	48,8	4,1	9,1
29.07.2026	449	29,2	207	304	1,0	18,2	47,5	4,1	9,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměr	445	29,2	218	298	1,0	19,7	49,8	4,3	9,0
Max	453	29,2	235	319	1,0	22,2	52,6	4,8	9,3
Min	435	29,2	191	267	1,0	17,7	47,5	3,8	8,7
Std	6	0,0	17	17	0,0	1,6	1,8	0,3	0,2
Četnost	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Norma-min			60			10,0	42,5		
Norma-max					10		62,5		

Do: 31.07.2026

Datum	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Obsah síranů (jako SO ₃)	K ₂ O	Na ₂ O	Obsah Cl	Na ₂ O ekv.	Ztráta žháním	Nerostupný zbytek	Vodorozpuštěný chrom (Cr ⁶⁺)	C ₃ A ve slínku
Jednotka	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
02.07.2026	23,50	5,07	2,18	57,59	3,77	2,15	0,67	0,22	0,095	0,66	-	-	-	-
07.07.2026	23,97	5,31	2,13	56,72	3,86	2,18	0,71	0,22	0,087	0,69	-	-	-	-
09.07.2026	23,75	5,24	2,14	56,68	3,81	2,12	0,71	0,22	0,092	0,69	-	-	-	-
14.07.2026	23,47	5,39	2,12	56,94	3,80	2,03	0,74	0,24	0,088	0,73	-	-	-	-
16.07.2026	23,44	5,17	2,19	57,68	3,63	2,10	0,69	0,23	0,089	0,68	-	-	-	-
21.07.2026	23,39	5,24	2,09	57,25	3,62	2,16	0,72	0,24	0,081	0,71	-	-	-	-
23.07.2026	23,65	5,29	2,12	56,91	3,65	2,17	0,71	0,24	0,076	0,71	-	-	-	-
28.07.2026	23,44	5,26	2,10	56,70	3,66	2,16	0,71	0,24	0,078	0,71	-	-	-	-
29.07.2026	23,55	5,27	2,10	56,63	3,62	2,16	0,71	0,24	0,077	0,71	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměr	23,57	5,25	2,13	57,01	3,71	2,14	0,71	0,23	0,085	0,70	-	-	-	-
Max	23,97	5,39	2,19	57,68	3,86	2,18	0,74	0,24	0,095	0,73	-	-	-	-
Min	23,39	5,07	2,09	56,63	3,62	2,03	0,67	0,22	0,076	0,66	-	-	-	-
Std	0,18	0,08	0,03	0,38	0,09	0,04	0,02	0,01	0,007	0,02	-	-	-	-
Četnost	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-
Norma-min														
Norma-max						3,5			0,100					

26



**Heidelberg
Materials**

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horávo
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578